

## Kvalitativní norma vzhledu LLD ( LLD – lepené lamelové dřevo)

<b>Znak výběru</b>	<b>Nepohledová kvalita (označení dle DIN – NSi)</b>	<b>Pohledová kvalita (označení dle DIN – Si)</b>
<b>1. Pevně zarostlé suky</b>	přípustné (bez omezení počtu)	přípustné (bez omezení počtu)
<b>2. Vypadlé a uvolněné suky</b>	přípustné (bez omezení počtu)	Ø ≤ 20 mm jsou přípustné Ø > 20 mm se musejí nahradit ve výrobě (bez omezení počtu)
<b>3. Smolníky (stav při dodání)</b>	přípustné (bez omezení počtu)	přípustné do šířky 5 mm (bez omezení počtu)
<b>4. Suky a vadná místa, opravená zátkami nebo „ lodičkami “</b>	není zapotřebí	přípustné (bez omezení počtu)
<b>5. Suky nebo smolníky, opravené výplňovými materiály</b>	není zapotřebí	přípustné (bez omezení počtu)
<b>6. Napadení hmyzem</b>	přípustné chodbičky do 2 mm	přípustné jsou otvory do 2 mm
<b>7. Dřeň</b>	přípustná	přípustná
<b>8. Šířka výsušných trhlin (stav při dodání)</b>	bez omezení	přípustná do 4 mm (bez omezení počtu)
<b>9. Změna zabarvení v důsledku zamodralosti a tvrdé začervenlosti a hnědé hniloby v pruzích (stav při dodání)</b>	bez omezení	do 10 % viditelného povrchu celého konstrukčního dílu
<b>10. Napadení plísní (stav při dodání)</b>	nepřípustné	nepřípustné
<b>11. Znečištění</b>	přípustné	nepřípustné
<b>12. Vzdálenost zubových spojů</b>	bez omezení	bez omezení
<b>13. Opracování povrchu</b>	egalizované	ohoblované a fázované, zářezy od hoblování přípustné do hloubky 1 mm

Sepsal, vydal a schválil: Ing. Zdeněk Hamous / 16. 10. 2014